ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ГРУНТ «Цинкур»

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт, предназначается для создания промежуточного барьерного защитного слоя в антикоррозионной трехслойной системе.

СОСТАВ: Однокомпонентная суспензия антикоррозионных пигментов и наполнителей в растворе полиизоцианатного преполимера в смеси органических растворителей с добавлением целевых добавок .

Отверждается влагой воздуха

Техническая характеристика материала:

1. Внешний вид покрытия однородная, ровная матовая поверхность серого цвета
2. Массовая доля нелетучих веществ не менее 70%
3. Время отверждения до ст.3 при температуре (20±2) °С и влажности воздуха 65%, 4 часа
4. Плотность 2,8 г/см³

ПОКРЫТИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ И АДГЕЗИЕЙ К ОСНОВАНИЮ.

Расход материала 200 г на кв.м. Грунт наносят через 24 часа на цинксодержащий грунт ЦИНКУРАКОР