



**КРАСКА КО-СМ
«ФАСАД»
ТУ 2312-033-04002214-2005**

КРАСКА КО-СМ «ФАСАД»

ТУ 2312-033-04002214-2005

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска фасадная кремнеорганическая КО-СМ "Фасад" предназначена для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. поверхностей фасадов гражданских и промышленных зданий и сооружений в заводских и построечных условиях. Краска характеризуется повышенной устойчивостью к истиранию, водостойкостью и долговечностью. Рекомендуется к использованию в районах с повышенной влажностью, прибрежных и морских зонах.

Имеется опыт длительной эксплуатации объектов, окрашенных краской «КО-СМ ФАСАД» в Сочинском р-не, в Санкт-Петербурге, в Калининграде.

Краску на поверхность наносят кистью, валиком, пневмораспылением.

СОСТАВ: Краска фасадная кремнеорганическая КО-СМ "Фасад" представляет собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в растворе кремнеорганической и акриловых смол в смеси органических растворителей с добавлением пластификаторов.

Техническая характеристика материала:

1.Время высыхания материалов, час,	не более 6 часов не менее 72 часов
2.Стойкость пленки к статическому воздействию воды	не менее 24 часов
3. Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х%раствора хлористого натрия	не менее 24 часов
4. Условная светостойкость пленки	
5.Степень перетира краски, мкм	не более 100
6. Износостойкость краски, г/мкм	не менее 2



**КРАСКА КО-СМ
«ФАСАД»
ТУ 2312-033-04002214-2005**

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить смесью уайт-спирита с бутилацетатом в соотношении 3/1. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены.
2. Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже минус 20° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего