



Краска «АКРИАЛ-МО»
ТУ 2213-005-04002214-00

Краска «АКРИАЛ-МО» **ТУ 2213-005-04002214-00**

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска «Акриал-МО» предназначена для защитно-декоративной окраски фасадных поверхностей промышленных и гражданских зданий, а также при проведении ремонтных работ.

Краска рекомендуется к применению в условиях промышленной атмосфера, а также при интенсивном солнечном излучении.

Краска характеризуется повышенной атмосферостойкостью, водостойкостью и долговечностью.

СОСТАВ: Краска представляет собой суспензию износостойких пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с добавлением пластификаторов и целевых добавок.

Техническая характеристика материала:

1.Время высыхания материалов	Не более 6 часов
2.Стойкость пленки к статическому воздействию воды, не менее 72	3. Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х%раствора хлористого натрия. Не менее 24 часов
4. Условная светостойкость пленки	Не менее 6 часов
5.Степень перетира краски, мкм	Не более 100
6. Износостойкость краски, г/мкм	Не менее 2

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



Краска «АКРИАЛ-МО»

ТУ 2213-005-04002214-00

1. Поверхность перед нанесением материалов должна быть сухой, (в зимний период-свободной от наледи), очищенной от грязи и пыли, непрочно держащихся фрагментов, свободной от масляных загрязнений (в том числе эмульсионных смазок).
2. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить смесью уайт-спирита с бутилацетатом в соотношении 3/1. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены.
3. Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже минус 20° С. Краску наносят в два слоя с расходом 200-250 г на кв.м (на один слой), время межслойной сушки 24 часа.
4. Эксплуатация комплексного покрытия от минус 40 до плюс 60° С
5. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего.
6. При нанесении материалов соблюдать правила пожарной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.