

# ГРУНТОВКА ДЛЯ ФАСАДОВ «АКРИАЛ»

ТУ 2313-005-04002214-2000 с изм. 1-4

Комплекс материалов «Акриал» предназначен для подготовки поверхности и нанесения защитно-декоративных покрытий на фасады промышленных и гражданских зданий и сооружений в построечных условиях и при проведении ремонтных работ. Комплекс включает в себя пропитку глубокого проникновения, грунтовку и фасадную краску.

СОСТАВ: Материалы представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с добавлением пластификаторов и целевых добавок.

## Техническая характеристика грунтовок:

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С не более, час	10
Условная вязкость по ВЗ-246	40-70
Плотность материала, г/см <sup>3</sup>	1,1-1,3
Расход материала на 150 мкм общей толщины пленки комплекса, г/м <sup>2</sup>	120
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Толщина мокрой пленки, мкм	10
Толщина сухой пленки на 150 мкм общей толщины пленки комплекса, мкм	30
Влажность воздуха при нанесении, %	30-100

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

-Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, удалить остатки эмульсионных смазок.

-При необходимости трещины, выбоины, раковины заделать акриловой шпатлёвкой. Толщина одного слоя шпатлевки, для предотвращения растрескивания, не должна превышать 0,3-0,4 мм. Последующие слои наносить через 24 часа. Поверхностный слой шлифуют после полного высыхания.

-Поверхность обрабатывается пропиткой, с целью обеспыливания, укрепления поверхности, создания адгезионного слоя и выравнивания тянущей способности подложки. Пропитку наносят валиком в один слой.

-Через 2-3 часа проводят грунтование поверхности акриловой грунтовкой, для повышения межслойной адгезии и уменьшения расхода краски.

- Перед окрашиванием фасада, фасадную краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить смесью уайт-спирита с бутилацетатом в соотношении 3/1. Материалы на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже минус 15°С. Рекомендуется наносить два слоя краски. Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего.

Не производить окрашивание при температуре свыше 30°С и во время дождя, в зимний период не окрашивать по наледи и измороси.



# ГРУНТОВКА ДЛЯ ФАСАДОВ «АКРИАЛ»

---

**ТУ 2313-005-04002214-2000 с изм. 1-4**

При нанесении материалов соблюдать правила пожарной безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.