

## ТУ 2316-014-04002214-01 с изм. 1

Краска «Строй-Акрил-фактурная» предназначена для нанесения защитно-декоративных покрытий на внешнюю/внутреннюю поверхность бетонных изделий в построечных или иных условиях, с образованием рельефной структуры.

**СОСТАВ:** Материалы представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

### Технические характеристики

Время высыхания материалов, час, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	4
Стойкость пленки к статическому воздействию 3-х% раствора щелочи, час, не менее	4
Условная светостойкость пленки, час, не менее	24

### УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, при необходимости удалить остатки эмульсионных смазок ацетоном или смесью ацетон-вода. В заводских или построечных условиях поверхность бетона обработать пропиткой «Строй-Акрил» в один слой с расходом 100-150 г на кв.м.

Фактурный слой наносят неразбавленной краской с помощью валика, добиваясь равномерного окрашивания поверхности, после создания фоновый слой поверхность прокатывают фактурным валиком, при этом величина рельефа рисунка зависит от степени раскатки поверхности. Избегать нанесения толстых (более 1 мм) слоев фактурной краски. Образующийся рельеф зависит от толщины слоя краски, условий нанесения, валика и т.д. Ориентировочный расход краски -600 г на кв.м.

Хранить материалы при температуре не ниже плюс 5°C.