

Порозаполнитель полиуретановый «СПОРТ», предназначен для использования в составе комплексных спортивных покрытий (теннисные корты, беговые дорожки и др.), эксплуатирующихся в условиях внутренних и открытых помещений.

Порозаполнитель полиуретановый «СПОРТ» выпускают и поставляют в виде двух компонентов: полуфабриката- основной пасты и отвердителя. Основная паста представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в полиэфирной смоле с добавлением различных вспомогательных и модифицирующих веществ.

Отвердитель представляет собой изоцианатный полимер.

Компоненты смешивают в соотношении: 100 : 26,0

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия нанесения.

- 2.1 Температура основания: +5°C-+25 °C и должна быть на 3° C выше точки росы.
- 2.2 Относительная влажность воздуха не выше 80%.

### Порядок работы с порозаполнителем.

Вскрыть упаковку с компонентами А и В. Компонент В из тары перелить в емкость с компонентом А. Перемешать с помощью механического перемешивающего устройства (типа дрели) в течение 5 минут., перелить состав в чистую тару и перемешать вторично в течение 5 минут. Дать составу отстояться в течение 10 минут и немедленно приступить к нанесению материала.

Порозаполнитель на поверхность наносят шпателем, с последующим разравниванием коротковорсовым велюровым валиком.

Средства для очистки оборудования.

Для очистки инструмента использовать в качестве растворителя: бутилацетат, ксилол, сольвент, ацетон или их смеси.

## Меры предосторожности при работе с порозаполнителем.

При работе использовать спецодежду, перчатки и защитные очки.

Запрещается использовать неисправное и незаземленное электрооборудование.

Запрещается курить и принимать пищу при работе с материалом.

При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и срочно обратиться к врачу. При попадании на участки кожи смыть его большим количеством воды с мылом.