



«СТРОЙ-АКРИЛ -С»

«СТРОЙ-АКРИЛ -С» ТУ 2316-014-04002214-01

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска «Строй-Акрил-С» предназначена для и нанесения защитно-декоративных покрытий на фасады, характеризующиеся повышенной пористостью, воздействию влаги, микроорганизмов.

Краска обладает повышенной атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ –излучению и др. агрессивным воздействиям, повышенной паропроницаемостью.

СОСТАВ: Краска представляют собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в водной дисперсии акриловых и силиконовых полимеров и различных вспомогательных веществ (эмульгаторов, стабилизаторов и др.).

Техническая характеристика материала:

- | | |
|--|------|
| 1.Время высыхания материалов, час,
не более | 1 |
| 2.Стойкость пленки к статическому воздействию
воды, час, не менее | 48 |
| 3. Стойкость пленки к статическому воздействию
3-х%раствора щелочи, час, не менее | 48 |
| 4. Условная светостойкость пленки, час, не менее | 24 |
| 5.Степень перетира краски, мкм, не более | 60 |
| 6. Укрывистость краски в зависимости от цвета
г/м ² , не более | 120 |
| 7. Паропроницаемость, м | 0,05 |



«СТРОЙ-АКРИЛ -С»

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, остатки непрочно держащейся старой краски должны быть удалены.
2. Краску на поверхность наносят с помощью кисти, валика, пневмораспылением при температуре не ниже плюс 5° С. Нанесение последующего материала или слоя допускается после полного высыхания предыдущего .
3. Хранить краску при температуре не ниже плюс 5°С.